

Emaillit BV-schnell

LÖSEMITTELHALTIGER BITUMEN-VORANSTRICH.

PRODUKTTYP UND EINSATZGEBIETE

Emaillit BV-schnell Schnelltrocknender, kaltverarbeitbarer, hochwertiger lösemittelhaltiger Kaltbitumen-Voranstrich entsprechend SIA 271, SIA 272 und SIA 273. Er wird aus ausgewählten Bitumen-sorten und speziellen Kohlenwasserstoff-gemischen als Lösemittel hergestellt und ist dadurch schnelltrocknend.

Lieferform Gebinde à 28 Liter

Verbrauch Beton, Mauerwerk: 0,3 l/m²
Metall: 0,2 l/m²
Abhängig vom Untergrund
z.B. Rauigkeit

Trockenzeit Sehr schnell trocknend, abhängig von der Auftragsmenge und den Witterungsverhältnissen;
Richtzeit: ca. 1,5 Stunden bei 20 °C / 60 % relative Luftfeuchtigkeit

Viskosität STV ≤ 10 Sekunden
4 mm / 25 °C

**Verarbeitungs-
temperatur** > 5 °C

Anwendungsbereich Emaillit BV-schnell wird in BMI Braas Schweiz AG Abdichtungslösungen gemäß SIA 271, SIA 272, SIA 273 und Suissetec Richtlinie, sowie den „Technischen Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen, abc der Bitumenbahnen“ des vdd e.V. als Haftgrund für heiß- oder kaltverarbeitbare Verklebungen bei Dachschichtenaufbauten und Bauwerksabdichtungen in Neubau und Sanierung eingesetzt.

Eigenschaftsprofil **Emaillit BV-schnell**

- Streich-, roll- und spritzfähig
- Schnelltrocknend



VERLEGEHINWEISE UND ZUSÄTZLICHE HINWEISE

Verarbeitung	<p>Der Untergrund muss fest, sauber, frostfrei und oberflächentrocken sein. Öle und Fette sowie lose Bestandteile sind zu entfernen. Fehlstellen müssen ausgebessert werden. Geputzte Flächen wegen besserer Haftung nicht glätten, sondern abreiben.</p> <p>Emallit BV-schnell ist vor der Verarbeitung gut aufzurühren. Er wird auf die Bauwerksfläche voll- oder teilflächig mit der Bürste, der Malerrolle oder durch Spritzen aufgebracht.</p> <p>Das Aufbringen der Folgeschichten darf erst nach vollständiger Durchtrocknung des Voranstrichs erfolgen.</p> <p>Nach Gebrauch sind angebrochene Gebinde sorgfältig zu schließen.</p> <p>Die Verarbeitung darf nur im Freien erfolgen. Die gültigen Sicherheitsvorgaben und Vorschriften in der Schweiz, für den Umgang mit lösemittelhaltigen Anstrichen sind einzuhalten, insbesondere sind Maßnahmen gegen Explosions- und/oder Brandgefahr notwendig.</p> <p>Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.</p>
Lagerungshinweise	<p>Emallit BV-schnell ist kühl, trocken und feuersicher zu lagern. In einwandfreiem Gebinde original-verschlossen mindestens 12 Monate haltbar.</p>
Entsorgungshinweis	<p>Produktrückstände sind einem entsprechenden Entsorger unter Einhaltung der zuständigen Vorschriften zu übergeben. Für Recycling sind die Gebinde restlos zu entleeren und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.</p>
Sicherheitshinweise	<p>Grenzwert VOC-Verordnung 500 g / l max. Gehalt VOC / Emallit BV-schnell 495 g / l GISCODE: BBP 50 Wassergefährdungsklasse 2 Ein Sicherheitsdatenblatt steht unter www.bmigroup.com/ch zur Verfügung.</p>

Zertifizierung der Vedag GmbH nach DIN EN ISO 9001 seit 1995.

Die angegebenen technischen Werte werden zum Zeitpunkt der Herstellung ermittelt und können Schwankungen unterliegen, die jedoch die technisch einwandfreie Funktion des Produktes nicht beeinträchtigen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt. Im Übrigen gelten unsere jeweils gültigen Allgemeinen Verkaufsbedingungen Braas Schweiz AG.

Stand: 09/2020. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich.

Technische Beratung T +41 26 492 58 58
E info.ch@bmigroup.com

Braas Schweiz AG
Postfach 22
CH-3186 Düringen
T +41 26 492 58 58
F +41 26 492 58 59
E info.ch@bmigroup.com

bmigroup.com/ch