

# Fixit 143

## Multiglätter

<b>Zusammensetzung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bindemittel: Naturgips, Kalkhydrat</li> <li>• Zuschlagstoffe: keine</li> <li>• Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Abbinderegler</li> </ul>
<b>Grundlagen</b>	Es gelten die allgemeinen Regeln der Baukunde, die jeweils gültigen Merkblätter des Schweizerischen Maler- und Gipserunternehmer-Verbandes SMGV, die Norm SIA 242 «Verputz- und Trockenbauarbeiten» sowie die Angaben in diesem Technischen Merkblatt.
<b>Anwendung</b>	Fixit 143 ist eine Putzglätte auf Gips- und Kalk-Zementgrundputze, gipshaltige Bauplatten und Betonflächen. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Auf Beton und Polystyrolplatten ist vorgängig die Fixit 341 Quarzbrücke R+S aufzutragen.
<b>Verarbeitung</b>	Fixit 143 wird in sauberes Wasser eingestreut und mit dem Rührwerk gemischt. Gipshaltige Putze sind einlagig auszuführen und auf trockene Untergründe zu applizieren, da sonst Ablösungen auftreten können.
<b>Besondere Hinweise</b>	Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Es dürfen keine Wandplatten darauf verlegt werden. Gipsputze müssen rasch austrocknen können. Zur Vermeidung von Kondensat an der frischen Putzoberfläche ist für eine gute Belüftung der Räume zu sorgen. Darf nicht auf null abgezogen werden.
<b>Lagerung</b>	Im Trockenem während 3 Monaten lagerfähig.

### Kennwerte

Verpackungsart	
Menge pro Einheit	25 kg/Sack
Verbrauch	ca. 1 kg/m <sup>2</sup> /mm
Wasserszugabe	17 - 19 Liter/Sack
Verarbeitungszeit	ca. 45 Minuten
Minimale Schichtdicke	1 mm
Trockenrohichte	ca. 980 kg/m <sup>3</sup>