

Produktdatenblatt

SIGA-Rissan®



Aktualisiert am: 22.05.2018

Hersteller: SIGA

**Andwendung
Verlegeanleitung:** siehe Gebrauchsanleitung

Aufbau: armierte Spezialfolie aus PE, dehnbar,
grüntransparent mit SIGA-Hochleistungsklebstoff

Verpackungseinheit: Rissan 60 10 Rollen / Karton
Rissan 100 6 Rollen / Karton
Rissan 150 4 Rollen / Karton

Merkmale:

		Normen	Einheiten	Werte
Masse	Länge / Breite Länge / Breite Länge / Breite	Rissan 60 Rissan 100 Rissan 150	m m m	25 / 0.06 25 / 0.10 25 / 0.15
Temperaturbeständigkeit			°C	-40 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur			°C	ab -10 °C
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d		EN 1931	m	40
Luftdichtheit: Fugendurchlasskoeffizient Längenbezogene Referenzluftdurchlässigkeit	a-Wert Q_{1000} -Wert	EN 12114	$m^3/(hmdaPA2/3)$ $m^3/(mh)$	< 0.1 ≤ 0.25
Schälfestigkeit		DIN 4108-11		erfüllt
Schälfestigkeit nach Alterung		DIN 4108-11		erfüllt
Alterungsbeständigkeit	hohe Dauerklebkraft, kann weder austrocknen noch verspröden, da ohne Kautschuk, Harz oder Lösemittel, macht Baubewegungen zuverlässig und dauerhaft mit			
Lagerfähigkeit	unbegrenzt			
Voraussetzung für die sichere Verklebung	Untergrund muss trocken, geschlossen, eben, tragfähig, staub- sowie fettfrei und darf nicht klebstoffabweisend sein. Vor der Verklebung sind die Untergründe zu säubern und Klebetests durchzuführen.			