

Produktdatenblatt

SIGA-Wigluv® black



Aktualisiert am: 22.05.2018

Hersteller: SIGA

**Andwendung
Verlegeanleitung:** siehe Gebrauchsanleitung

Aufbau: diffusionsoffene Spezialfolie aus PO, dehnbar, wasserundurchlässig, UV stabil, frei bewittert bis 12 Monate mit SIGA-Hochleistungsklebstoff

Verpackungseinheit: 10 Rollen / Karton

Merkmale:

		Normen	Einheiten	Werte
Masse	Länge / Breite		m	40 / 0.06
Temperaturbeständigkeit			°C	-40 °C bis +100 °C
Verarbeitungstemperatur			°C	ab -10 °C
Freibewitterung			Monate	max. 12
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d		EN 1931	m	< 2
Schlagregendichtheit	Pmax.	EN 1027 EN 12208	Pa Klasse	600 9A
Alterungsbeständigkeit	hohe Dauerklebkraft, kann weder austrocknen noch verspröden, da ohne Kautschuk, Harz oder Lösemittel, nimmt Baubewegungen zuverlässig und dauerhaft auf			
Lagerfähigkeit	unbegrenzt			