

MARMORAN CARRARA Styrolit B730



Produktvorteile

- Dauerelastisch, versprödet nicht
- Hohe Alkalibeständigkeit
- Wasserdampfdurchlässig
- Minimaler Verlust bei der Verarbeitung
- Geringer Materialverbrauch

MARMORAN CARRARA Styrolit-Spritzputz innen ist ein fabrikmässig hergestellter Deckputz auf der Basis einer verseifungsbeständigen Kunstharzdispersion, feiner Füllstoffe und Fasern.

> Anwendungsgebiet

MARMORAN Styrolit-Spritzputz innen kann auf alle gesunden, tragfähigen, oberflächlich geschlossenen Untergründe, wie z.B. Weissputz, feiner Grundputz, Gipsplatten, Gipskartonplatten usw., aufgespritzt werden.

> Produkteigenschaften

Trocknung bei Normalbedingungen: je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur ist MARMORAN Styrolit-Spritzputz innen nach etwa 2-3 Stunden staubtrocken.

Sicherheitsdatenblatt

 Sicherheitsdatenblatt MARMORAN CARRARA Styrolit B730

Leistungserklärung

 Leistungserklärung MARMORAN CARRARA Styrolit B730

> Verarbeitung

MARMORAN Styrolit-Spritzputz innen wird mit handelsüblichen Spritzanlagen (Hoch- und Niederdruck) verarbeitet. Das Material ist vor der Verarbeitung gut durchzurühren. Bei gewissen Anlagen kann eine Anpassung der Viskosität durch Zugabe von wenig Wasser notwendig sein.

> Untergrundvorbereitung

Vor dem Aufbringen von MARMORAN Styrolit-Spritzputz innen muss der Untergrund trocken, frei von Staub, Schmutz usw. sein. Auf neuen, einwandfrei sauberen und fleckenlosen sowie nicht stark wasserabsorbierenden Untergründen kann MARMORAN Styrolit-Spritzputz innen ohne Voranstrich aufgetragen werden. Stark saugende Untergründe, wie z.B. Gips, werden mit MARMORAN Tiefgrund oder MARMORAN Quarzisoliersperre G145 vorbehandelt. Für Beton, Renovationsarbeiten usw. wird MARMORAN Tiefgrund oder Isoliergrund verwendet.

> Allgemeine Hinweise

Die Verarbeitung darf nicht bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C erfolgen. Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

> Besondere Hinweise

Farben: MARMORAN Styrolit-Spritzputz innen ist erhältlich in naturweiss.

Lösungsmittel : **lösungsmittelfrei (KEL-CH)**

> Verpackungseinheiten

Kessel zu 20 kg. MARMORAN CARRARA Styrolit-Spritzputz innen muss frostfrei vor Hitze geschützt gelagert werden. In gut verschlossenem Gebinde bleibt das Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung bis 12 Monate lagerfähig.



> Verbrauch / Ergiebigkeit

Zugehörige Produkte

MARMORAN Quarz-Isoliersperre G145

lösemittelfrei, weiss pigmentiert mit Quarzsand zur Erzielung einer rauhen Oberfläche.

MARMORAN Tiefgrund G170

Für stark saugende und schwach sandende Untergründe.

MARMORAN Isoliergrund G120

Weiss pigmentiert für stark saugende Untergründe inkl. VOC-Abgabe.

Je nach Beschaffenheit des Untergrundes liegt der Durchschnittsverbrauch bei:

Fein (0,8 - 1,3 mm)	0,9 - 1,2 kg/m ²
Grob (1,3 - 2,0 mm)	1,5 - 2,5 kg/m ²