



# UNIROLL 034

## Der Schweizer Standard



### Beschreibung



Selbstklemmrollen aus Glaswolle, ohne Beschichtung, mit Querstrich-Markierung für einen effizienten Zuschnitt.

### Bezeichnungsschlüssel

MW-EN 13162-T3-MU1-AFr10

### Anwendungsbereiche

Wärme- und Schalldämmung zwischen Sparren für Dächer und Balkenlagen sowie im Holzbau von Aussen- und Innenwänden.



### Technische Daten

Kenngrösse	Symbole	Einheiten	Messwerte	Normen
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_D$	[W/(m K)]	0.034	SIA 279
Rohdichte	$\rho_a$	[kg/m <sup>3</sup> ]	≈ 20	SIA 279.067
Brandverhaltensgruppe	Gruppe RF	[ – ]	RF1 (A1)	VKF
Spezifische Wärmekapazität	c	[J(kg K)]	1030	SIA 279.084
Diffusionswiderstandszahl	$\mu$	[ – ]	1	SIA 381.101
Längenbezogener Strömungswiderstand	r	[kPa s/m <sup>2</sup> ]	≥ 10	SIA 181.205

### Sortiment

Preise exkl. MwSt.				Einzelpaket (EP)		Multipack (MP)		
Dicken mm		Preise CHF/m <sup>2</sup>	Breiten cm	Längen cm	Rolle	m <sup>2</sup>	EP	m <sup>2</sup>
15		3.70	120	2500	1	30.00	-	-
25		5.05	120	1600	1	19.20	-	-
30		6.20	120	1200	1	14.40	-	-
40		8.15	120	1000	1	12.00	-	-
50		8.85	120	850	1	10.20	24	244.80
60	-	10.80	120	700	1	8.40	24	201.60
80	-	12.65	120	530	1	6.36	24	152.64
100	-	15.35	120	450	1	5.40	24	129.60
120	-	18.75	120	390	1	4.68	24	112.32
140	-	21.95	120	340	1	4.08	24	97.92
160	-	23.70	120	260	1	3.12	24	74.88
180	-	26.25	120	230	1	2.76	24	66.24
200	-	28.65	120	220	1	2.64	24	63.36
220	-	32.45	120	210	1	2.52	24	60.48
240	-	34.80	120	210	1	2.52	24	60.48
260	-	37.80	120	180	1	2.16	24	51.84
280		40.70	120	260	1	3.12	12	37.44
300		43.55	120	240	1	2.88	12	34.56

Neue Formate bzw. modifizierte Paketinhalte

