

weber 800 lo dust



Flex Klebemörtel



Produktvorteile

- Anwendung innen und aussen
 - Verarbeitung low dust (*)
 - Klebebettdicke bis 10 mm
 - Gutes Stehvermögen
 - Gute Flexibilisierung, gute Haftung
- (*) bis 90 % weniger Staub als konventioneller Mörtel



> Produkteigenschaften

- Verarbeitung low dust (bis 90% weniger Staub als konventioneller Mörtel)
- geschmeidig, leicht zu verarbeiten
- gute Flexibilisierung, gute Haftung
- gutes Stehvermögen
- wasserfest sowie frost-/tauwechselbeständig nach Aushärtung
- C2 TE klassifiziert nach SN EN 12004
- Emicode EC1 Plus zertifiziert (sehr emissionsarm)

> Anwendungsbereich

- Innen und aussen
- Wand und Boden
- keramische Beläge (Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug)
- Natursteinplatten (Klebeversuche notwendig)
- zementäre Untergründe
- Gips und Anhydrit: maximal 5 mm Klebebettdicke
- Bodenheizung
- Einschränkung: nicht geeignet für Holz und Metall

> Besondere Hinweise

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verlegeanleitungen, etc. (SIA, SPV, Baustofflieferanten, etc.) sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten.

Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten.

Gewährleistungshinweis:

Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen die Gewähr für die einwandfreie Qualität der Produkte. Auf Grund der sehr unterschiedlichen Verarbeitungsbedingungen gelten die Empfehlungen aus diesem Merkblatt jedoch als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung.

> Verpackungseinheiten

Inhalt: 25 kg

Farbe: grau

Lagerung: trocken mindestens 18 Monate

Sicherheitsdatenblatt



Sicherheitsdatenblatt weber 800 lo dust

Prüfzeugnis



Prüfzeugnis weber 800 lo dust

Leistungserklärung



Leistungserklärung weber 800 lo dust

> Untergrundvorbereitung

- rissfrei, formstabil, tragfähig
- fettfrei, sauber, trocken
- gipshaltige und stark saugende Untergründe vorgängig grundieren (*weber grund rapid* *weber grund rapid*)
- glatte Untergründe mit einer Haftbrücke versehen (*weber haft rapid* *weber haft express* oder *weber SM 110 roc* *weber SM 110 roc*)

> Verarbeitung

- mit sauberem Wasser mittels Rührwerk knollenfrei anrühren
- Kontaktschicht auftragen
- mit geeignetem Zahnpachtel hohlraumfrei verlegen; auf optimale Benetzung der Platten achten
- formstabile, trennmittelfreie Platten fachgerecht verlegen

> Allgemeine Hinweise

- nicht bei starker Wärme und Zugluft verarbeiten
- bereits angesteiften Mörtel (im Abbindungsprozess) nicht mehr verwenden
- bei kritischen Materialien und Natursteinplatten: Klebeversuche durchführen

> Technische Angaben

Materialbasis: Zement mit hochwertigen Kunststoffzusätzen

Anwendung: innen und aussen

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis + 25 °C (Untergrund, Luft, Werkstoff)

Anmachwasser: 8 Liter Wasser/25 kg

Verarbeitungszeit: ca. 4 Stunden*

Materialbedarf: 1.3 kg/mm/m²

Klebebettdicke:

Zementuntergründe: bis 10 mm

Gipsuntergründe: bis 5 mm

Aushärtezeit:*

- nach ca. 12 Stunden begehbare und verfugbar

- nach ca. 7 Tagen belastbar

Lagerung: trocken mindestens 18 Monate

C2 TE klassifiziert nach SN EN 12004

*bei +23 °C bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit, ohne Zugluft. Bei höheren Temperaturen verkürzen sich die Zeiten, bei tieferen Temperaturen werden sie länger

> Verbrauch / Ergiebigkeit

1.3 kg/mm/m²

Stand: Februar 2015

Saint-Gobain Weber AG

Technoramastrasse 9

8404 Winterthur

Tel. 052 244 40 00 / Fax 052 244 40 41