weber SM 200

Produktvorteile

- Anwendung im trockenen Innenbereich
- Verarbeitung low dust (*)
- Füllen und ausgleichen von Löchern und Unebenheiten
- Schnellhärtend und -trocknend
- Verlegereif nach ca. 45 Minuten

Rapid Füllspachtel

Produkteigenschaften

- Verarbeitung low dust (bis 90 % weniger Staub als konventioneller Mörtel)
- leicht spachtelbar und sehr standfest;
- schnellhärtend und -trocknend auch in dicken Schichten
- nach 15-20 Minuten mechanisch bearbeitbar (hobeln, schneiden)
- verlegereif nach ca. 45 min
- schwundarm aushärtend
- CT-C30-F6 klassifiziert nach SN EN 13813

Anwendungsbereich

- im trockenen Innenbereich
- zum Füllen von Löchern und Ausgleichen von Unebenheiten (z.B. Zementestriche, Beton, Mauerwerk, Zementputze usw.)
- Untergrundvorbereitung für nachfolgende Keramik- und Natursteinbeläge, Parkett
- zum Wiederherstellen beschädigter Treppenstufen und Podeste
- nicht zu empfehlen auf gipshaltige Untergründen, Holz, holzgebundenen Bauplatten, Farbanstrichen und Metallen
- für Schichtdicken bis 10 mm und kleinflächig bis 50 mm
- für Schichtdicken über 10 mm und bis 50 mm mit Sand strecken: 3 Raumteile weber SM 200 mit 1 Raumteil trockenen Estrichsand 0-4 mm mischen

Besondere Hinweise

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verlegeanleitungen, etc. (SIA, SPV, Baustofflieferanten, etc.) sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten.

Sicherheitshinweis
Sicherheitsdatenblatt beachten

Gewährleistungshinweis
Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

Verpackungseinheiten

Inhalt: 25 kg
Farbe: grau
Lagerung: trocken mindestens 12 Monate

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt weber SM 200

Leistungserklärung

Leistungserklärung weber SM 200

Untergrundvorbereitung

- rissfrei, formstabil, tragfähig, fettfrei, sauber und trocken

- stark saugende Untergründe mit weber grund rapid grundieren
- auf glattem Beton (ohne Sinterhaut), weber SM 110 roc applizieren

Verarbeitung

- mit Rührwerk und sauberem Wasser knollenfrei mischen
- Kontaktschicht auf dem Untergrund vollflächig herstellen und anschliessend Ausgleichsschicht auftragen

Allgemeine Hinweise

- nicht bei starker Wärme und Zugluft verarbeiten, frisch aufgetragene Schicht schützen
- angesteiften Mörtel (in Abbindungsprozess) nicht mehr verwenden

Technische Angaben

Materialbasis:
Schnellzement

Anwendung:
Innen

Temperatur:
+5 °C bis +25 °C
(Untergrund, Luft, Werkstoff)

Anmachwasser:
ca. 6 Liter/25 kg

Verarbeitungszeit:*
ca. 15 Minuten

Verbrauch:
1.5 kg/mm/m²

Auftragsdicke:
max. 10 mm
bis 50 mm: 3 Raumteile weber SM 200 mit
1 Raumteil trockenen Estrichsand 0-4 mm

Verlegereif:*
mit Keramik:
nach ca. 45 Minuten

Lagerung:
Trocken mindestens 12 Monate

*Angaben gelten bei +23°C ohne Zugluft und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Bei höheren Temperaturen werden diese Zeiten verkürzt, bei tieferen verlängert.

Verbrauch / Ergiebigkeit

1.5 kg/mm/m²

Stand: Februar 2015

Saint-Gobain Weber AG
Technoramastrasse 9
8404 Winterthur

Tel. 052 244 40 00 / Fax 052 244 40 41